

# RENOLIT WATERPROOFING LIMET SYSTEM

## PRODUKTINFORMATION

### alkorPLAN® A <sup>35079</sup>

- er en kalanderet/lamineret tagfolie af fleksibel PVC kacheret med med en 300 g/m<sup>2</sup> filt på bagsiden. Er produceret i henhold til UEAtc's retningslinier.
- er i henhold til EN 13501-5 brandteknisk klassificeret som brandmæssigt egnet tagdækning klasse Broof (T2). Test-rapport fremsendes på anmodning
- er CE-mærket i henhold til produktstandarden EN 13956 (produktgodkendelse).

### Anvendelse

alkorPLAN® A <sup>35079</sup> bruges som tagdækning ved limede tagdækningssystemer. Systemet anvendes

til både nye tage og på eksisterende tage med tagpap.

Tagfolien svejses i overlæggende sammen med varmluft hvorved man helt eliminerer den brandrisiko som er ved andre montagesystemer hvor der anvendes åben ild til montagen.

CE-mærkning

Certifikat er tilgængeligt på vores hjemmeside [www.alkorproof.com](http://www.alkorproof.com).

0749 – CPD

BC2 – 3200295 – 0100 – 01

Produkt data	Test metode	Krav i henhold til UEAtc	Gennemsnitsværdier i produktionen alkorPLAN® A <sup>35079</sup>		Enheder
			1,2 mm	1,5 mm	
Trækstyrke	EN 12311-2 (A)	L 650	797	1012	N/50 mm
		T 650	730	959	N/50 mm
Brudforlængelse	EN 12311-2 (A)	L 40	257	339	%
		T 40	203	315	%
Dimensionsstabilitet (6 timer ved 80°C)	EN 1107-2	L 1,0	-0,5	-0,6	%
		T 1,0	0,01	0,11	%
Kuldebestandighed	EN 495-5	Ingen revner -30	Ingen revner -30	Ingen revner -30	°C
Rivestyrke	EN 12310-1	L 150	389	433	N
		T 150	378	383	N
Lamineringsstyrke	EN 12316-2	50	100	95	N/50 mm
Vanddampdiffusionsmodstand	EN 1931	-	10.000 (beregnet værdi)	10.000 (beregnet værdi)	-
Modstand mod statisk perforering	EN 12730	-	20	20	kg

Produkt	Tykkelse	Bredde	Vægt	Rullelængde	Rulle vægt
alkorPLAN® A <sup>35079</sup>	1,2 mm (3,2 mm inkl. Filt)	2,10 m	1,86 kg/m <sup>2</sup>	15 lbm	ca. 57 kg
	1,5 mm (3,5 mm inkl. Filt)	2,10 m	2,25 kg/m <sup>2</sup>	15 lbm	ca. 71 kg

### Standardbetingelser

Standardbetingelserne for salg er inkluderet i prislisterne. Alt salg af **RENOLIT**-produkter er underlagt disse betingelser. alkorPLAN® leveres i ruller. Hver leverance kan indeholde op til 10 % korte ruller (min. længde: 8 m).

### Opbevaring

Opbevares tørt. Rullerne skal så vidt muligt ligge parallelt og i den originale emballage. De må ikke stables på tværs eller under tryk. Paller kan stables med maksimalt 3 paller i en stabel.



Sunparks (Belgien)



Ewert House Oxford University (Storbritannien)