

# MEKANISK MONTERET SYSTEM

## PRODUKTINFORMATION

### alkorPLAN® F <sup>35076</sup>

- er en kalandreret/lamineret tagfolie af fleksibel PVC armeret med polyesterarmering.
- er i henhold til EN 13501-5 brandteknisk klassificeret som brandmæssigt egnet tagdækning klasse Broof (T2). Test-rapport fremsendes på anmodning
- er CE-mærket både i henhold til ETAG 006 (systemgodkendelse) og til produktstandarden EN 13956 (produktgodkendelse).

### Anvendelse

alkorPLAN® F <sup>35076</sup> bruges som tagdækning i mekanisk monterede tagdækningssystemer, som

er det mest foretrukne montagesystem. Tagfolien svejses sammen med varmluft hvorved man helt eliminerer den brandrisiko som er ved andre montagesystemer hvor der anvendes åben ild til montagen.

CE-mærkning

Certifikat er tilgængeligt på vores hjemmeside [www.alkorproof.com](http://www.alkorproof.com).

0679-CPD-0156 (ETAG 006)

0679-CPD-0157 (ETAG 006)

0679-CPD-0171 (EN 13956)

0679-CPD-0172 (EN 13956)

Product data	Test metode	Krav i henhold til UEAtc	Gennemsnitsværdier i produktionen		Enheder
			alkorPLAN® F <sup>35076</sup> 1,2 mm	1,5 mm	
Trækstyrke	ÉN 12311-2 (A)	$L \geq 800$	1232	1261	N/50 mm
		$T \geq 800$	1165	1199	N/50 mm
Brudforlængelse	ÉN 12311-2 (A)	$L \geq 15$	18	19	%
		$T \geq 15$	19	19	%
Dimensionsstabilitet (6timer ved 80°C)	EN 1107-2	$L \leq 0,5$	-0,16	-0,18	%
		$T \leq 0,5$	-0,03	-0,03	%
Kuldebestandighed	EN 495-5	Ingen revner -30	Ingen revner -30	Ingen revner -30	°C
Rivestyrke	ÉN 12310-1	$L \geq 150$	444	535	N
		$T \geq 150$	485	583	N
Lamineringsstyrke	ÉN 12316-2	$\geq 80$	178	143	N/50 mm
Vanddampdiffusionsmodstand	EN 1931		15.000 (beregnet værdi)	15.000 (beregnet værdi)	-
Modstand mod statisk perforering	EN 12730	-	20	20	kg

Produkt	Tykkelse	Bredde	Vægt	Rullelængde	Rulle vægt
alkorPLAN® F <sup>35076</sup>	1,2 mm	1,05 m	1,53 kg/m <sup>2</sup>	25 lbm	ca. 40 kg
	1,2 mm	1,60 m	1,53 kg/m <sup>2</sup>	20 lbm	ca. 52 kg
	1,2 mm	2,10 m	1,53 kg/m <sup>2</sup>	20 lbm	ca. 40 kg
	1,5 mm	1,05 m	1,85 kg/m <sup>2</sup>	20 lbm	ca. 41 kg
	1,5 mm	1,60 m	1,85 kg/m <sup>2</sup>	15 lbm	ca. 47 kg
	1,5 mm	2,10 m	1,85 kg/m <sup>2</sup>	15 lbm	ca. 60 kg

### Standardbetingelser

Standardbetingelserne for salg er inkluderet i prislisterne. Alt salg af RENOLIT-produkter er underlagt disse betingelser. alkorPLAN® leveres i ruller. Hver leverance kan indeholde op til 10 % korte ruller (minimumslængde: 8 m).

### Opbevaring

Opbevares tørt. Rullerne skal så vidt muligt ligge parallelt og i den originale emballage. De må ikke stables på tværs eller under tryk. Paller kan stables med maksimalt 3 paller i en stabel.